



Josef Schappelwein
Das Besondere.

Josef Schappelwein Ges.m.b.H.
Holzschleife 1, A-2492 Eggendorf
Tel. 02622 73 476, Fax: 02622 73 652
office@schappelwein.at,
www.schappelwein.at

Leistungserklärung:

Version 1.1 überarbeitet am 19.06.2013
Ersatz für alle vorherigen Versionen

Betonplatten mit gestrahlter Oberfläche in der Größe 40/40/3,8

1. Vorgefertigte Platten aus Beton hergestellt und geprüft gemäß ÖNorm EN1339
2. Chargennummer und Produktionsdatum sind dem Produkt beigelegt
3. Verwendungszweck für Bodenbelag im Freien und als Dachbelag
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers: Josef Schappelwein GesmbH Holzschleife 1, 2492 Eggendorf
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
Ing. Stefan Szalay Holzschleife 1, 2492 Eggendorf
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4
7. Produkt wird durch laufende Eigenüberwachung kontrolliert. Es werden ausschließlich CE gekennzeichnete Ausgangsstoffe verwendet, die fremdüberwacht sind und einer Eingangskontrolle unterliegen.

8.

		
Josef Schappelwein GesmbH 13		
EN 1339 Vorgefertigte Platten aus Beton		
Vorgesehener Einsatz	Bodenbelag im Freien	Dachbelag
Bruchfestigkeit (MPa)	45/4	45/4
Biegebruchfestigkeit (MPa)	mind. 1/S	mind. 1/S
Gleit-/Rutschwiderstand	mind. 50,7	mind. 50,7
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Gilt als ausreichend	Gilt als ausreichend
Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend
Frost-Tausalz Beständigkeit	3/D	3/D
Abriebwiderstand nach Böhme	H	H

9. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ing. Stefan Szalay
Leitung Qualitätskontrolle

Eggendorf, am 19.06.2013

Unterschrift:

i. A. 



Josef Schappelwein Ges.m.b.H.
Holzschleife 1, A-2492 Eggendorf
Tel. 02622 73 476, Fax: 02622 73 652
office@schappelwein.at,
www.schappelwein.at

Leistungserklärung:

Version 1.1 überarbeitet am 19.06.2013
Ersatz für alle vorherigen Versionen

Betonplatten mit gestrahlter Oberfläche in der Größe 60/40/3,8

1. Vorgefertigte Platten aus Beton hergestellt und geprüft gemäß ÖNorm EN1339
2. Chargennummer und Produktionsdatum sind dem Produkt beigelegt
3. Verwendungszweck für Bodenbelag im Freien und als Dachbelag
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers: Josef Schappelwein GesmbH Holzschleife 1, 2492 Eggendorf
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
Ing. Stefan Szalay Holzschleife 1, 2492 Eggendorf
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4
7. Produkt wird durch laufende Eigenüberwachung kontrolliert. Es werden ausschließlich CE gekennzeichnete Ausgangsstoffe verwendet, die fremdüberwacht sind und einer Eingangskontrolle unterliegen.

8.

		
Josef Schappelwein GesmbH 13		
EN 1339 Vorgefertigte Platten aus Beton		
Vorgesehener Einsatz	Bodenbelag im Freien	Dachbelag
Bruchfestigkeit (MPa)	45/4	45/4
Biegebruchfestigkeit (MPa)	mind. 1/S	mind. 1/S
Gleit-/Rutschwiderstand	mind. 50,7	mind. 50,7
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Gilt als ausreichend	Gilt als ausreichend
Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend
Frost-Tausalz Beständigkeit	3/D	3/D
Abriebwiderstand nach Böhme	H	H

9. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ing. Stefan Szalay
Leitung Qualitätskontrolle

Eggendorf, am 19.06.2013

Unterschrift:

i. A. 





Josef Schappelwein GesmbH

13

EN 1339

Vorgefertigte Platten aus Beton

Vorgesehener Einsatz	Bodenbelag im Freien	Dachbelag
Bruchfestigkeit (MPa)	45/4	45/4
Biegebruchfestigkeit (MPa)	mind. 1/S	mind. 1/S
Gleit-/Rutschwiderstand	mind. 50,7	mind. 50,7
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Gilt als ausreichend	Gilt als ausreichend
Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend
Frost-Tausalz Beständigkeit	3/D	3/D
Abriebswiderstand nach Böhme	H	H