



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASELF E-4 SK WF  
(10 M X 1 M X  $\geq 4$  MM) SICHERHEITSNAHT

### 1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

**N0146 .1**  
Villaself E-4 SK wf (10 m x 1 m x  $\geq 4$  mm)

### 2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Dachabdichtung

### 3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH  
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18  
9586 Fürnitz

### 4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+ System 3

### 5. HARMONISIERTE NORM

EN13707:2004 + A2:2009

### 6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffner  
Managing Director BMI Austria

  
Fürnitz, am 05.04.2023

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

### 7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

| wesentliche Merkmale                              | Charakteristik    | Harmonisierte Norm     |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Beanspruchung durch Feuer von außen               | Broof (t1)        | EN13707:2004 + A2:2009 |
| Brandverhalten**                                  | Klasse E          |                        |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Verfahren B | bestanden         |                        |
| Zugfestigkeit (längs)                             | 700 -1300 N/50 mm |                        |
| Zugfestigkeit (quer)                              | 700 -1300 N/50 mm |                        |
| Zugdehnung (längs)                                | 2 -10 %           |                        |
| Zugdehnung (quer)                                 | 2 -10 %           |                        |
| Widerstand gegen Weiterreißen                     | 250 -700 N        |                        |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)  | NPD               |                        |
| Widerstand gegen Durchwurzelung                   | bestanden         |                        |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A) | NPD               |                        |
| Wärmestandfestigkeit                              | 80 °C             |                        |
| Kaltbiegeverhalten OS / US                        | -20 °C            |                        |
| Kaltbiege nach thermischer Alterung               | NPD               |                        |
| Gefährliche Substanzen                            | NPD               |                        |

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt

\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC

\*\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### VILLASELF E-4 SK WF (10 M X 1 M X ≥ 4 MM) SICHERHEITSNAHT

#### 1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

**N0146.4**  
Villaself E-4 SK WF (10 m x 1 m x ≥ 4 mm)

#### 2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Bauwerksabdichtung

#### 3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH  
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18  
9586 Fürnitz

#### 4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

#### 5. HARMONISIERTE NORM

EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006

#### 6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffner  
Managing Director BMI Austria

  
Fürnitz, am 14.02.2023

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

#### 7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

| wesentliche Merkmale                                                                                | Charakteristik     | Harmonisierte Norm                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Brandverhalten**                                                                                    | Klasse E           | EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006 |
| Wasserdichtheit bei 2 kPa                                                                           | bestanden          |                                       |
| Wasserdichtheit bei 60 kPa                                                                          | bestanden          |                                       |
| Zugfestigkeit (längs)                                                                               | 700 - 1300 N/50 mm |                                       |
| Zugfestigkeit (quer)                                                                                | 700 - 1300 N/50 mm |                                       |
| Zugdehnung (längs)                                                                                  | 2 - 10 %           |                                       |
| Zugdehnung (quer)                                                                                   | 2 - 10 %           |                                       |
| Widerstand gegen Weiterreißen                                                                       | 250 - 700 N        |                                       |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode B)                                                    | NPD                |                                       |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)                                                   | NPD                |                                       |
| Wasserdichtheit bei 2 kPa nach künstlicher Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur | bestanden          |                                       |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur           | bestanden          |                                       |
| Beständigkeit gegen Chemikalien: Wasserdichtheit bei 2 kPa                                          | bestanden          |                                       |
| Beständigkeit gegen Chemikalien: Wasserdichtheit bei 60 kPa                                         | bestanden          |                                       |
| Kaltbiegeverhalten OS / US                                                                          | -20 °C             |                                       |
| Gefährliche Substanzen                                                                              | NPD                |                                       |

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt

\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC

\*\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASELF E-4 SK WF  
(10 M X 1 M X ≥ 4 MM) SICHERHEITSNAHT

### 7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

#### 1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

**N0146.7**  
Villaself E-4 SK WF (10 m x 1 m x ≥ 4 mm)

#### 2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung

#### 3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH  
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18  
9586 Fürnitz

#### 4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

#### 5. HARMONISIERTE NORM


EN 13859-1:2010

#### 6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffner  
Managing Director BMI Austria

  
Fürnitz, am 06.04.2023

| wesentliche Merkmale                                  | Charakteristik    | Harmonisierte Norm |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Brandverhalten**                                      | Klasse E          | EN 13859-1:2010    |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang                      | W1                |                    |
| Zugfestigkeit (längs)                                 | 700 -1300 N/50 mm |                    |
| Zugfestigkeit (quer)                                  | 700 -1300 N/50 mm |                    |
| Zugdehnung (längs)                                    | 2 -10 %           |                    |
| Zugdehnung (quer)                                     | 2 -10 %           |                    |
| Widerstand gegen Weiterreißen                         | 150 -700 N        |                    |
| Künstliche Alterung: Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1                |                    |
| Künstliche Alterung: Zugverhalten (längs)             | 700 -1300 N/50 mm |                    |
| Künstliche Alterung: Zugverhalten (quer)              | 700 -1300 N/50 mm |                    |
| Künstliche Alterung: Dehnung (längs)                  | 2 -10 %           |                    |
| Künstliche Alterung: Dehnung (quer)                   | 2 -10 %           |                    |
| Kaltbiegeverhalten OS / US                            | -20 °C            |                    |
| Gefährliche Substanzen                                | NPD               |                    |

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt  
\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC  
\*\*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC

# SICHERHEITSDATENBLATT

## VILLAS SELBSTKLEBEBAHNEN

## 1 Bezeichnung des Stoffs bzw des Gemischs und des Unternehmens

- **Handelsname:**  
Selbstklebende Bitumenbahnen gemäß Anhang
- **Bezeichnung gem. Registrierung/Kennzeichnung**  
Keine Daten bekannt
- **Registriernummer**  
Keine Daten bekannt
- **Hersteller**  
Villas Austria GmbH  
Industriestrasse 18  
A-9586 Fürnitz
- **Telefon / Fax**  
+43/ (0) 4257/2241-0 / +43/ (0) 4257/2241/2390
- **Notrufnummer**  
Vergiftungszentrale Wien: +43/ (0) 1/406 43 43 0
- **E-Mailadresse der sachkundigen Person**  
anton.wolte@icopal.com
- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**  
Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen, für Bauwerksabdichtungen und Unterdachbahnen wie z.B. gemäß EN 13707, ÖN B 3660 bzw. diversen nationalen Normen wie SIST .....

## 2 Mögliche Gefahren

- **Einstufung**  
Keine als gefährlich eingestufte Substanz oder Zubereitung im Sinne EG-Verordnung 1907/2006/EG bzw. der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.
- **Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**  
Die Bitumenbahnen werden üblicherweise kalt-selbstklebend (in Ausnahmefällen thermisch aktiviert) verarbeitet oder mechanisch fixiert. Ein Kontakt mit heißflüssigem Bitumen kann im Normalfall nicht vorkommen.

## 3 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**  
Polymerbitumenbahn mit Zusatz von Polymeren / Kunststoffen und mineralischen Füllstoffen. Einlage und Oberflächenbeschaffenheit gemäß Anhang.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>CAS-Nr.:</b>   | 8052-42-4 |
| <b>EC-Nr.:</b>    | 232-490-9 |
| <b>Stoffname:</b> | Ashpalt   |

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG oberhalb der Berücksichtigungsgrenzen.

## 4 Erste – Hilfe – Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**  
Die Bitumenbahnen werden üblicherweise kalt-selbstklebend (in Ausnahmefällen thermisch aktiviert) verarbeitet oder mechanisch fixiert. Ein Kontakt mit heißflüssigem Bitumen kann im Normalfall nicht vorkommen.
- **Einatmen:**  
Entfällt.
- **Hautkontakt:**  
Entfällt
- **Augenkontakt:**  
Entfällt
- **Verschlucken:**  
Praktisch undenkbar; die orale Toxizität ist minimal.
- **Stoffaufnahme in der Lunge:**  
Praktisch nicht denkbar.

#### Hinweise für den Arzt

- **Symptome:**  
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung besteht nur ein sehr geringes Gesundheitsrisiko.
- **Risiken:**  
Keine Daten verfügbar.
- **Behandlung:**  
Entfällt

#### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**  
Bei kleinem Brandherd: Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid. Bei großem Brandherd: Schaum.
- **Ungeeignete Löschmittel:**  
Wasser
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**  
Befindet sich das Produkt in heißflüssigem Zustand besteht bei Berührung mit Wasser die große Gefahr, dass das flüssige Produkt durch entstehenden Wasserdampf explosionsartig ausgeschleudert wird.
- **Besondere Schutzausrüstung:**  
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät.
- **Weitere Angaben**  
Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Es darf jedoch kein Wasser in den Behälter gelangen, wenn die Flüssigkeit erhitzt ist. Achtung, Kontakt mit der heißen Isolierung verursacht neuen Brandherd. Unbeteiligte Personen unverzüglich entfernen. Sicherheitszone bilden, falls die Gefahr besteht, dass Wasser in die erhitzte Flüssigkeit gerät. Konzentrationsmessungen bzgl. Explosionsfähiger, giftiger oder ätzender Gase bzw. Dämpfe.

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Vollschutzkleidung tragen. Schutzmaßnahmen gegen Spritzer der heißen Schmelze. Annäherung mit dem Wind (Änderung der Windrichtung beachten). Den Gefahrenbereich feststellen und diesen absperren. Nicht beteiligte Personen fernhalten.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**  
Das Eindringen in die Kanalisation, oberirdische Gewässer und in das Grundwasser durch geeignete Absperurmaßnahmen verhindern. Bei Auslaufen in oberirdische Gewässer, in das Entwässerungsnetz oder in den Untergrund die zuständigen Behörden benachrichtigen.
- **Geeignete Verfahren zur Reinigung oder Aufnahme:**  
Eindeichen und abkühlen lassen. Das Produkt erstarrt rasch bei Temperaturen unter 50 °C. In einen gekennzeichneten Behälter schaufeln und anschließend nach Maßgabe der behördlichen Vorschriften entsorgen.
- **Ungeeignete Verfahren zur Reinigung oder Aufnahme:**  
Keine Daten vorhanden
- **Hinweise zur kontrollierten Freisetzung:**  
Nicht zutreffend

#### Zusätzliche Hinweise

Siehe auch Punkt 8 (Persönliche Schutzausrüstung) und 13 (Entsorgung).

#### 7 Handhabung und Lagerung

##### Handhabung

- **Hinweise für sichere Handhabung:**  
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Keine besonderen Anforderungen, längere Lagerung im Freien vermeiden.

- **Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:**  
Für die Dauer der Lagerung sind die Rollen vor Feuchtigkeit und extremer Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen. Das Material ist während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur zu lagern.
- **Zusammenlagerungshinweise:**  
Nicht erforderlich.

#### **Bestimmte Verwendung(en)**

- **Hinweise im Zusammenhang mit speziellen Verwendungen:**  
Nur für bestimmungsgemäße Zwecke verwenden.

### **8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen**

#### **Expositionsgrenzwerte**

##### **Arbeitsplatzbezogener, zu überwachender Grenzwert des Produktes**

Keine Daten bekannt

##### **Arbeitsplatzbezogener, zu überwachender Grenzwert der Bestandteile**

Keine Daten bekannt

#### **Biologische Grenzwerte**

Keine Daten bekannt

##### **Biologische Grenzwerte der Bestandteile**

Keine Daten bekannt

#### **Allgemeine Schutzmaßnahmen**

- **Hygienemaßnahmen:**  
Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

- **Atemschutz:**  
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
- **Handschutz:**  
Vorbeugender Hautschutz erforderlich.
- **Augenschutz:**  
Bei heißflüssiger Verarbeitung wird die Verwendung eines Gesichts- bzw. Augenschutzes empfohlen.
- **Körperschutz:**  
Bei heißflüssiger Verarbeitung hitzebeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel.

#### **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

- **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
Siehe auch Punkt 6 „Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung“.

#### **Zusätzliche Hinweise**

Im konkreten Einsatzfall kann auf Basis der individuellen Gefährdungsbeurteilung ggf. eine abweichende (höherwertige) PSA erforderlich sein.

### **9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **Allgemeine Angaben**

- **Aussehen:**  
Fest; in Rollen
- **Aggregatzustand:**  
Fest
- **Farbe:**  
Schwarz, undurchsichtig
- **Geruch:**  
Geruchlos

### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

|                                                  | Werte                           | Methode     | Bemerkung                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>pH-Wert</b>                                   |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>                   |                                 | ASTM D 1160 | nicht bestimmt             |
| <b>Erweichungspunkt</b>                          | ca. 80 - 120 °C                 | EN 1427     | Methode Ring & Kugel       |
| <b>Flammpunkt</b>                                | >250 °C                         | EN ISO 2592 |                            |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b>         |                                 |             | nicht selbstentzündlich    |
| <b>Zündtemperatur</b>                            | > 300 °C                        | DIN 51794   |                            |
| <b>Explosionsgefahr</b>                          |                                 |             | nicht explosionsgefährlich |
| <b>untere Explosionsgrenze</b>                   |                                 |             | keine                      |
| <b>obere Explosionsgrenze</b>                    |                                 |             | keine                      |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften</b>              |                                 |             | keine Angaben              |
| <b>Dampfdruck</b>                                |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>Dichte</b>                                    | ca. 1,0 – 1,5 g/cm <sup>3</sup> |             |                            |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                         |                                 |             | praktisch unlöslich        |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser)</b> |                                 |             | keine Daten verfügbar      |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                   |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>Viskosität, dynamisch</b>                     |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>Dampfdichte</b>                               |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>               |                                 |             | nicht anwendbar            |
| <b>relative Dichte</b>                           |                                 |             | nicht bestimmt             |

### 10 Stabilität und Reaktivität

- **Zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine bei bestimmungsgemäßer Anwendung
- **Zu vermeidende Stoffe:**  
Kaltes Wasser in heißes Bitumen
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Bei thermischer Zersetzung entstehen weiße bis gelbliche Dämpfe von Kohlenwasserstoffverbindungen, leichter als Luft, sowie CO<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S und SO<sub>2</sub>.
- **Zusätzliche Hinweise zur Stabilität und Reaktivität:**  
Keine Angaben

### 11 Angaben zur Toxikologie

- **Akte orale Wirkung:**  
Keine Daten verfügbar
- **Akute inhalative Wirkung:**  
Keine Daten verfügbar
- **Akute dermale Wirkung:**  
Keine Daten verfügbar
- **Akute Wirkung (andere):**  
Keine Daten verfügbar
- **Hautreizung:**  
Keine Reizwirkung
- **Augenreizung:**  
Keine Reizwirkung
- **Narkotische Wirkung:**  
Keine narkotische Wirkung bekannt
- **Sensibilisierung:**  
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt



- **Wirkung bei wiederholter oder länger andauernder Exposition:**  
Keine Daten verfügbar
- **Krebserzeugende Wirkung:**  
Kein Hinweis auf krebserzeugende Eigenschaften für Bitumen
- **Erbgutverändernde Wirkung:**  
Keine Daten verfügbar
- **Fortpflanzungsgefährdende Wirkung:**  
Keine Daten verfügbar
- **Sonstige Wirkungen:**  
Keine Daten verfügbar

**Zusätzliche Hinweise:**

Keine Angaben

## 12 Umweltbezogene Angaben

**Ökotoxizität**

Keine Daten bekannt, Bitumen, bzw. Bitumenbahnen werden auch für die Abdichtung von Wasserreservoirs verwendet.

**Mobilität**

- Transport zwischen Umweltkompartimenten:  
Keine Daten verfügbar.

**PBT und Abbaubarkeit**

- **Persistenz:**  
Keine Daten verfügbar
- **Biologische Abbaubarkeit:**  
Nicht leicht biologisch abbaubar
- **Auswirkungen auf Kläranlagen:**  
Keine Angaben
- **Physikalisch-chemische Eliminierbarkeit:**  
In Kläranlagen kann Bitumen mechanisch abgetrennt werden.
- **Bioakkumulation:**  
Bioakkumulation ist aufgrund des hohen Molekulargewichts unwahrscheinlich. Bioakkumulationspotential:  
keine Daten verfügbar.
- **Andere schädliche Wirkungen:**  
Bei Transport und Lagertemperatur fest.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

- **Hinweise zur Entsorgung des Produktes:**  
ÖNORM S2100 Schlüsselnummergruppe 54 (Bitumen, Asphalt: 54912).
- **Verunreinigte Verpackungen:**  
Sofern das Produkt in einer Verpackung geliefert wurde ist das Verpackungsmaterial vorzugsweise einer Wiederverwertung zuzuführen.

**Abfallschlüssel nach Europäischen Abfallverzeichnis bei Verwendung laut Kapitel 1:**

- **Entsorgung von Produktresten:**  
05 01 17 Bitumen
- **Verunreinigte Verpackungen:**  
Als Verpackungsmaterial wird z.T. Papier verwendet, das der Wiederverwertung zugeführt werden soll.  
Klebebahnen bleiben am Produkt.

**Zusätzliche Hinweise**

Entfallen

#### 14 Angaben zum Transport

##### **Straße-/Schienenverkehr/Binnenschifffahrt (ADR/RID/ADN)**

- **UN-Nummer:** -
- **Offizielle Bezeichnung:** -
- **Klasse:** -
- **Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:** -
- **Gefahrzettel:** -
- **Verpackungsgruppe:** -
- **Klassifizierungscode:** -
- **Hinweise:** entfallen

##### **Seeschifffahrt (IMDG/GGVSee)**

- **UN-Nummer:** -
- **Richtiger technischer Name:** -
- **Klasse:** -
- **Marine pollutant:** -
- **EmS:** -
- **Verpackungsgruppe:** -

##### **Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- **UN-Nummer:** -
- **Proper shipping name:** -
- **Klasse:** -
- **Verpackungsgruppe:** -
- **Hinweise:** entfallen

#### 15 Angaben zu Rechtsvorschriften

##### **Stoffsicherheitsbeurteilung**

Nicht verfügbar

##### **Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien 67/548/EWG und/oder 1999/45/EG**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien und den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorschriften nicht kennzeichnungspflichtig.

##### **Gemeinschaftliche Bestimmungen zum Gesundheits- und Umweltschutz**

- **VOC-Gehalt:**  
Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.

##### **Nationale Vorschriften**

- **VbF-Klasse:**  
Nicht anwendbar

#### 16 Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Erzeugnisse in Eigenverantwortung zu beachten. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Angaben für den jeweiligen Gebrauch richtig und vollständig sind.

| Art. Nr.       | Produkt                       | Oberfläche      |             | Einlage              |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|                |                               | oben            | unten       |                      |
| 100261         | Villathene                    | Folie           | Trennpapier | --                   |
| 100565         | Villasub UDS E-3              | Kunststoffvlies | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 100642         | Villaself E-4 SK              | Kunststoffvlies | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101292         | Villaself E-4 SK wf           | Kunststoffvlies | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101085         | Villaself SU                  | Folie           | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 116711         | Villaself SK                  | Alufolie        | Trennfolie  | Glasvlies            |
| 180066         | Villaself SKB-Plus            | Folie           | Trennfolie  | Alufolie / Glasvlies |
| 100451         | Alpin SO schiefergrau         | Farbgranulat    | Trennfolie  | Alufolie / Glasvlies |
| 100452         | Alpin SO braun                | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 100453         | Alpin SO ziegelrot            | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 100455         | Alpin SO herbstbraun          | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 100456         | Alpin SO naturgrün            | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101083         | Alpin SO dolomitgrau          | Farbschiefer    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 100457         | Alpin SO anthrazit            | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101346         | Alpin SO terracotta           | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 103864         | BiFlex u                      | Folie           | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101293         | DichtDach Contur dolomitgrau  | Farbschiefer    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 101735         | DichtDach Contur herbstbraun  | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 102250         | DichtDach Contur schiefergrau | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 102513         | DichtDach Contur naturgrün    | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 103862         | Gartendachbahn tonziegelrot   | Farbgranulat    | Trennfolie  | Polyestervlies       |
| 105060         | Gartendachbahn anthrazit      | Farbgranulat    | Trennfolie  | Polyestervlies       |
| 105466         | Gartendachbahn zinkgrau       | Farbgranulat    | Trennfolie  | Polyestervlies       |
| 105200         | Villas Schindelbahn anthrazit | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 105351         | Villas Schindelbahn rot       | Farbgranulat    | Trennfolie  | Kombinationseinlage  |
| 104463         | Elastovill E GV-2 SK          | Farbgranulat    | Trennfolie  | Glasvlies            |
| 180074, 180075 | Villasub Nageldichtband       | Folie           | Trennfolie  | Glasvlies            |