


Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 007DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

- Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 18/18/18 A gespalten**
Vápenice Granit, biotitischer Granit, Steinbruch Vápenice I, Kreis Příbram, Tschechische Republik
- Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
- Hersteller/Lieferant:


ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
- Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1 342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	Ra 226 ≤ 173 Bq/kg/ Index ≤ 1,0	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	183 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	186 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	174 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 667 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,16 % Gew.	


Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift	
---------------------------	------	-------------	--------------	---

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 007DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

- Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 18/18/18 A gespalten**
Vápenice Granit, biotitischer Granit, Steinbruch Vápenice I, Kreis Příbram, Tschechische Republik
- Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
- Hersteller/Lieferant:


ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
- Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1 342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	Ra 226 ≤ 173 Bq/kg/ Index ≤ 1,0	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	183 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	186 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	174 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 667 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,16 % Gew.	

Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
Volyňská 39 386 01 STRAKONICE DIČ: CZ47238518					

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 004DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

1. Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 9/9/9 A gespalten**
Vápenice Granit, biotitischer Granit, Steinbruch Vápenice I, Kreis Příbram, Tschechische Republik
2. Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
3. Hersteller/Lieferant:


ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
4. Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	Ra 226 ≤ 173 Bq/kg/ Index ≤ 1,0	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	183 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	186 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	174 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 667 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,16 % Gew.	


Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
---------------------------	------	-------------	--------------	---	---

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 204DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

- Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 9/9/9 HG gespalten**
Moldau Granit, biotitischer Granodiorit, Steinbruch Sedlcany, Kreis Příbram, Tschechische Republik
- Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
- Hersteller/Lieferant:

ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
- Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1 342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	$Ra\ 226 \leq 180\ Bq/kg / Index \leq 1,0$	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	240 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	247 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	237 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 646 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,23 % Gew.	

Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.


Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
---------------------------	------	-------------	--------------	---	---

Volyňská 39
386 01 STRAKONICE
DIČ CZ47238518

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 004DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

1. Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 9/9/9 A gespalten**
Vápenice Granit, biotitischer Granit, Steinbruch Vápenice I, Kreis Příbram, Tschechische Republik
2. Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
3. Hersteller/Lieferant:


ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
4. Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	Ra 226 ≤ 173 Bq/kg/ Index ≤ 1,0	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	183 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	186 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	174 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 667 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,16 % Gew.	

Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
---------------------------	------	-------------	--------------	---	---

Volyňská 39
386 01 STRAKONICE
DIČ CZ47238518

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 204DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

- Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 9/9/9 HG gespalten**
Moldau Granit, biotitischer Granodiorit, Steinbruch Sedlcany, Kreis Příbram, Tschechische Republik
- Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
- Hersteller/Lieferant:

ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz
- Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1 342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	$Ra\ 226 \leq 180\ Bq/kg / Index \leq 1,0$	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	240 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	247 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	237 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 646 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,23 % Gew.	


Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterschieden von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
					Volyňská 39 386 01 STRAKONICE DIČ CZ47238518

Leistungserklärung Declaration of Performance Nr. 207DE/CPR/2016



gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011

- Identifikationscode des Produktes: **Kleinpflasterstein 18/18/18 HG gespalten**
Moldau Granit, biotitischer Granodiorit, Steinbruch Sedlcany, Kreis Příbram, Tschechische Republik
- Verwendungszweck oder -zwecke:
Pflastersteine, Pflasterelemente für Außenbereich, Straßenabdeckungen, Straßenpflasterungen
- Hersteller/Lieferant:

ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice,
Id. Nr.: 47 23 85 18, Tel.: ++420 383 317 711, E-mail: cezula@cezula.cz


- Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten: **Dipl.Ing. Josef Habart, ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 38601 Strakonice**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- Harmonisierte Norm: **EN 1342:2013 Pflastersteine aus Naturstein für Außenpflasterungen – Anforderungen und Prüfverfahren**
Benanntes Subjekt: **Prüflabor für Stein und Gestein, s.r.o., Benanntes Subjekt Nr. 1392, Prüflabor Nr. 1046.**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung von Gefahrstoffen		EN 1 342:2013
- wenn es relevant ist	erklärter Wert - NPD	
- Emissionen von Radioaktivität	Ra 226 ≤ 180 Bq/kg/ Index ≤ 1,0	
Bruchfestigkeit, wird wie folgt erklärt:		
- Druckfestigkeit - unterer Erwartungswert E_L	240 MPa	
Gleiteigenschaft, wird wie folgt erklärt:		
- Gleitresistenz - trockene Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
- nasse Oberfläche - gespalten	erklärter Wert – NPD	
Rutschresistenz, wird wie folgt erklärt:		
- Rutschresistenz	NPD	
Stabilität der Druckfestigkeit, Gleitfestigkeit und Rutschresistenz		
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen im Allgemeinen		
• durchschnittliche Druckfestigkeit vor dem Einfrieren	247 MPa	
• mittlere Druckfestigkeit nach 56 Frost- und Tauzyklen (technologische Prüfung)	237 MPa	
- Widerstand gegen Einfrieren und Auftauen in Gegenwart von Tausalzen (nach ČSN 73 1326, Methode A)		
• Grad der Störung	Grad 1	
• Gewichtverlust	bis 50 g/m ²	
- Gleitresistenz	NPD	
- Rutschresistenz	NPD	
Volumengewicht, Saugfähigkeit		
- Volumengewicht	2 646 kg/m ³	
- Durchschnittliche Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck	0,23 % Gew.	

Die Eigenschaften des obigen Produkts stimmen mit der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird in Alleinverantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herausgegeben.

Anmerkung: Diese Leistungserklärung wird für die Realisierung des Auftrages Quester Baustoffhandel GmbH ausgestellt, auf alleinige Verantwortung von Hersteller/Lieferant gemäß Punkt 3.

Unterscriben von und im Auftrag des Herstellers/Lieferanten:

Strakonice, den 24.5.2018	Name	Pavel Tesař	Unterschrift		
---------------------------	------	-------------	--------------	---	---